



Potassium terebiphthalate テレフタル酸水素カリウム FW=204.22	メーカー	稲徳煙火
	グレード	

CAS No. : 比表面積: 0.740m²/g(多点法) , 0.639m²/g(一点法)

SEM画像



↔
20 μm




↔
5 μm

粒度分布


測定データなし

粉末X線回折



ASTMカードなし

熱感度



昇温速度: 10 K/min

試料量: 0.9290mg

セル: アルミナ(オープン)

(コメント)

100 付近で重量減少がみられることから、やや付着している可能性が高い。400 付近より分解が開始すると推測される。